

Karelia

HARDWOOD FLOORS



UV-ÖLJYTYN LATTIAN HOITO (KOTIKÄYTTÖ)

Karelia-Upofloor Oy
Sinimäentie 8A
FI-02630 Espoo, Finland
Phone +358 (0)20 740 9800
www.kareliafloors.com

HUOLTO ASENNUKSEN JÄLKEEN

Irtolika ja lika puhdistetaan valmiilta puulattialta pölynimurilla tai lähes kuivalla mopilla.

Käytä tarvittaessa mietoja pH-neutraalia pesuainetta, esim. Kährs Cleaner- tai Kährs Spray Cleaner -puhdistusainetta. Moppaamisen/pyyhkimisen jälkeen lattian pitää kuivua 1 minuutin kuluessa. Pyyhi lattia tarvittaessa kuivaksi puhtaalla liinalla. Peitä juuri asennettu lattia tarvittaessa hengittävällä suojamateriaalilla, esim. Kährsin suojapaperilla. Älä teippaa suojamateriaalia kiinni lattiaan.

Huom! Auringon UV-säteily muuttaa puun väriä ajan myötä. Värien vaihtelut – kuten maton ääriviivat – tasoittuvat ajan myötä päivänvalossa ollessaan.

HOITO JA PESU

Laita etuoven kummallekin puolelle ja naulakkoon alle sopivat matot, ettei hiekka ja vesi kulkeudu sisätiloihin. Poista hankaava lika välittömästi. Suojaa lattia laittamalla huonekalujen jalkoihin jne. huopatassut. Kun liikutat kalusteita, esimerkiksi jääkaappia tai pakastinta, peitä lattia esimerkiksi matoilla naarmujen ja kolhujen välttämiseksi. Pyörälliset työtuolit tarvitsevat alleen maton tai niille tarkoitetun muovilevyn, ettei puulattiaan tule hankausvaurioita.

Käytä pesussa mahdollisimman vähän vettä (pyyhi lähes kuivalla). Jos näkyvä kosteus ei haihdu minuutin kuluessa, käytät liikaa vettä. Pyyhi läikkyneet vesi heti lattialta. Poista tahrat tuoreena joko vedellä tai miedolla pesuaineella ja kuivaa lattia. Vältä hankaamista kovilla pesuvälineillä. Päivittäiseen huoltoon riittää lattian imurointi tai pyyhkiminen lähes kuivalla mopilla. Näin lattian pinta kuivuu välittömästi ilman, että siihen tulee näkyviä pisaratahoja. Roiskeet ja juuttunut lika poistetaan mopilla ja Kährs Cleaner- tai Kährs Spray Cleaner -puhdistusaineella. Noudata

pakkausten ohjeita, liian suuri määrä tiivistettä voi nopeuttaa lattian likaantumista, kun tiivistekerrokset kerääntyvät toistensa päälle.

TAHRANPOISTO

TAHRA	POISTOTAPA
Asfaltti, kumi, öljy, kengänkiilloke, noki ja kuivuneet suklaa- tai rasvatahrat.	Alkoholi, liuotinbensiini tai vastaava.
Vahaliidut, huulipuna, tussi.	Alkoholi.
Steariini, purukumi.	Suihkuta kylmäsuihketta tai laita jääpaloja muovipussissa tahralla päälle. Raaputa sitten varovasti irti.
Veri.	Kylmä vesi.

ÖLJYPINNAN KUNNOSTAMINEN

Se, kuinka usein lattia tulee öljyttyä, vaihtelee käytön, pesun, auringonvalon altistumisen jne. mukaan. Kodeissa se on tarpeen noin kerran vuodessa.

- Imuroi lattia huolellisesti.
- Pese lattia Kährs Cleaner -pesuaineella ja mikrokuitumopilla. Noudata Kährs Cleaner -pesuaineen ohjeita. Pyyhi vain nihkeällä, pinnan pitäisi olla taas kuiva minuutin kuluessa. Erittäin likaisten lattioiden kohdalla mikrokuitumopin voi korvata karkealla harjalla.
- Poista pesuaine ja lika kuivaksi puserretulla liinalla.
- Kuivaa pinta kuivalla liinalla ja anna lattian kuivua 30 minuuttia. Erittäin likaisten tai paljon kuvioitujen lattioiden kohdalla kohdat 2–4 voi olla tarpeen toistaa.
- Levitä ohut kerros Kährs Satin Oil -öljyä pinnalle ja levitä se tasaisesti Kährsin mikrokuitumopilla tai kuivalla liinalla hankaamalla kuvion suuntaisesti. Kiillota uudelleen uudella mikrokuitumopilla 10–15 minuutin kuluttua niin, ettei tahmeita kohtia jää. Huomaa, että kaksi ohutta öljykerrosta tuottaa paremman tuloksen kuin yksi paksu kerros. Jos öljyä käytetään liikaa, tuloksena on tahmea pinta.

SUOSITELTU ANNOSTUS

100 ml Kährs Satin Oil -öljyä / 30 m²

ÖLJYTYN PINNAN VAURIOIDEN KORJAAMINEN

Käytä Kährs Woodfiller -puukittii ja Kährs Touch Up -öljyä pienten naarmujen ja kolhujen kunnostamiseen.

VAKAVAMMAT VAURIOT

Jos lattia on pahasti kulunut tai se tarvitsee korjausta muusta syystä, sen voi konehioa paljaalle puupinnalle ja levittää uuden pintakäsittelyn. Uutta öljyttyä pintaa varten ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Julkisten tilojen puulattioiden hoito eroaa kotien lattioiden hoidosta.

Ota meihin yhteyttä lisätietoja varten.

SISÄTILOJEN OLOSUHTEIDEN SUOSITUS

Puu on luonnonmateriaali, ja ilmankosteuden vaihtelut rasittavat sitä paljon (se laajenee ja supistuu) erityisesti Pohjoismaissa. Tämän vuoksi on suositeltavaa pitää suhteellinen ilmankosteus välillä 30–60% ja huonelämpötila välillä +18–24 °C.

LATTIALÄMMITYS

Lattialämmitystä käytettäessä puulattian lämpötila ei saisi koskaan olla yli +27 °C.

Käy sivustollamme osoitteessa www.kareliaparketti.com.